



Nettoyant d'efflorescence

pour dalles et pavés



Enlève l'efflorescence

MISE À JOUR

1 avril 2009

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com

France : composez le (+33) 04 76 70 30 73

Techniseal[®] Canada : composez le +1 (514) 523-8324

UTILISATIONS

- Dalles et pavés en béton
- Entrées de garage, terrasses, stationnements, zones piétonnes, etc.

PROPRIÉTÉS

- Enlève l'efflorescence et la saleté incrustée
- Recommandé avant l'application d'un protecteur
- Ne contient pas d'acide chlorhydrique
- Concentré, 1 L donne 5 L de solution nettoyante

DESCRIPTION

Le NETTOYANT D'EFFLORESCENCE TECHNISEAL[®] POUR DALLES ET PAVÉS est spécialement conçu pour dissoudre l'efflorescence (sel blanchâtre) et enlever la saleté incrustée (traces causées par le passage des voitures, etc.) sur les dalles, pavés et murets en béton. Ne contenant pas d'acide chlorhydrique, il agit en profondeur sans détériorer la surface. Il ravive la couleur, assure un nettoyage uniforme et permet au PROTECTEUR de mieux pénétrer le matériau. Le PULVÉRISATEUR TECHNISEAL[®] adaptable (vendu séparément) facilite et accélère son application.

MODE D'EMPLOI

Porter des vêtements de protection appropriés. Afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes, il est recommandé de procéder à un essai sur une petite zone peu apparente.

Mise en garde :

Ne jamais utiliser le produit pur. Dans le cas d'une surface nouvellement jointoyée avec le JOINT POLYMÈRE TECHNISEAL[®], attendre au moins 30 jours avant de nettoyer avec ce produit.

Important :

Ne pas appliquer le produit sous un soleil ardent, ni à l'aide d'une serpillière ou d'un balai. Ne jamais laisser sécher le NETTOYANT D'EFFLORESCENCE sur la surface. Garder la surface mouillée, en pulvérisant de l'eau si nécessaire, jusqu'à son rinçage final.

Mouillage :

Joint de sable classique : Pour limiter la pénétration du NETTOYANT D'EFFLOESCENCE dans les joints de sable, et ainsi faciliter le rinçage du produit, mouiller préalablement la surface à nettoyer jusqu'à saturation des joints ; laisser sécher en surface avant d'appliquer le produit.

Dilution :

Dans un arrosoir en plastique, verser 1 volume de produit dans au moins de 4 volumes d'eau (ne pas verser l'eau dans le produit). Pour une dilution automatique, fixer un PULVERISATEUR TECHNISEAL® au contenant, et raccorder un tuyau d'arrosage au PULVERISATEUR.

Application :

Nettoyer une section de 18 m² à la fois. Sur chaque section, pulvériser toute la solution obtenue par la dilution de 4 litres de NETTOYANT D'EFFLOESCENCE. Bien couvrir toute la surface et ne laisser aucune partie non recouverte. Frotter légèrement la surface à l'aide d'un balai-brosse, puis rincer immédiatement et abondamment, jusqu'à disparition totale de la mousse avant de passer à une autre section. Nettoyer chaque section en empiétant sur les sections adjacentes de façon à ne laisser aucune partie non nettoyée entre les sections. Lorsque toutes les sections ont été nettoyées, rincer abondamment et laisser sécher. S'il reste de l'effloescence, nettoyer de nouveau.

CONSOMMATION

5 litres de solution nettoyante permettent de nettoyer approximativement 4,5 m². La consommation dépendra de l'état de la surface.

RECOMMANDATIONS

Dalles et pavés en béton nouvellement posés : Il est recommandé de laisser l'effloescence remonter à la surface pendant au moins 60 jours avant de nettoyer et d'appliquer un PROTECTEUR TECHNISEAL®.

CONDITIONNEMENT

Code de produit	Format détail	Format pro	Unités par boîte	Unités par palette
151-534	4 L	—	4	108
241-537	—	20 L	—	16

TRANSPORT**Terre et mer**

Liquide corrosif N.S.A. (acide nitrique)

Classe : 8 (9.2)

Numéro UN : 1760

Groupe d'emballage : II

Point d'éclair : s.o.

GARANTIE LIMITÉE

Comme Techniseal® n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la garantie se limite au remplacement du produit prouvé défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur doit avoir en main une fiche technique à jour (techniseal.com) et s'assurer que ce produit répond à ses besoins en effectuant un essai dans les conditions d'utilisation prévues.



ENVIROMAT

Zone Artisanale Bel Air

21, rue Benjamin Franklin - B.P.807

77000 LA ROCHETTE

☎ 01.64.10.14.20 - 📠 01.64.10.26.70

@ info@enviromat.fr - www.enviromat.fr